



STIX A300 MULTI FLOOR

COLLE ACRYLIQUE POLYVALENTE HAUTES PERFORMANCES

FICHE TECHNIQUE 15/02/2024

AVANTAGES

- Tous types de revêtements : PVC, textiles, linoléums et caoutchoucs acoustiques
- Tack puissant et long temps de travail
- Cohésion finale élevée
- Grand confort d'application
- Film de colle résistant au poinçonnement (lits médicalisés dans les hôpitaux)
- Ré activable à chaud (ex : avec un leister)
- Permet la pose de PVC sur ancien sol PVC, métal, supports non absorbants
- Convient sur sol chauffant et plancher rayonnant électrique
- Préconisée par les principaux fabricants

DESCRIPTION

Colle acrylique hautes performances sans solvant.

DESTINATION

- Colle pour revêtements de sols ou murs (dalles ou lés).
- Adaptée pour les revêtements soumis à de fortes sollicitations dans les environnements commerciaux, tertiaires mais aussi privés.
- Permet la pose des plaques de protection murale et les PVC spécial douche en sol et mur.

Revêtements associés :

- PVC homogènes ou multicouches
- PVC sur liège
- Linoléums acoustiques
- Caoutchoucs acoustiques
- Vinyles Expansés Reliefs (V.E.R.)
- Dalles semi-flexibles.
- Dalles minérales
- Aiguilletés avec ou sans envers
- Moquettes sur envers mousse
- Moquettes à envers non tissés
- Moquettes dossiers synthétiques (Action Bac®)
- Fibres naturelles sur envers latex (coco, sisal, jonc de mer)
- Plaques de protection murale

Poses techniques telles que :

- Salles de sports
- Concept douches PVC
- Collage de PVC sur anciens PVC, sous-couches d'interposition



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couleur / Composition	Colle acrylique sans solvant, ivoire
Densité	1,24 + 0,05
Température d'application	+ 10°C à + 30°C
Temps de gommage*	10 – 15 minutes
Temps ouvert*	50 – 60 minutes
Ouverture au trafic*	12 heures environ
Prise définitive*	24 – 48 heures
Consommation	250 à 400 g/m ²

* Données pour 23° C, 55 % HR, sur supports normalement absorbants.

Les critères de temps de gommage et de temps ouvert dépendent de la température, de l'hygrométrie ambiante, de la porosité du support, de la rugosité des matériaux et de la quantité de colle déposée. La mise en œuvre est déconseillée à une température inférieure à 10°C ou lorsque l'humidité relative ambiante excède 70%.

MISE EN OEUVRE

Supports admissibles*

- Bétons surfacés à parement soigné
- Chapes ciment fluides ou traditionnelles (incorporées ou rapportées)
- TECHNIS® R, TECHNIS® FIRST
- Chapes base ciment (incorporées ou rapportées)
- Chapes anhydrites (1) (Cf. Avis Technique)
- Anciens carrelages, anciens parquets convenablement lissés
- Panneaux CTBX(1), CTBH(1) , OSB3
- Sous-couches d'interposition
- Convient sur sols chauffants et PRE

(1) Pour un collage direct primariser avec BOSTIK GRIP A700 UNIVERSAL

* Se rapporter au paragraphe « préparation de surface ».

Précautions d'emploi

- Respecter le délai de séchage du support
- Lors d'une pose sur sols chauffants, ceux-ci doivent être arrêtés depuis au moins 48h et pendant toute la durée des travaux
- Vérifier avant la pose, avec une bombe à carbure, que le taux d'humidité des supports soit conforme aux règles professionnelles en vigueur. Si le support ne présente pas le taux d'humidité requis, employer notre barrière anti-remontées d'humidité BOSTIK HYTEC E336 XTREM (Cf. Avis technique en vigueur).

PREPARATION DE SURFACE

Les supports admissibles doivent être résistants, plans, sains, secs, propres, dépoussiérés et non gras.

Ils devront faire l'objet d'une préparation adaptée conforme aux recommandations des DTU, CPT et avis technique en vigueur, avec un primaire et un enduit de ragréage BOSTIK certifié QB.

APPLICATION

Appliquer régulièrement sur le support en simple encollage à l'aide d'une spatule crantée (référentiel TBK).

Dans le cas d'une pose sur sous couche d'interposition, d'un revêtement mince ou d'un revêtement en mural (systèmes douches PVC) nous recommandons l'application au rouleau sur les sillons de colle fraîche afin d'optimiser le temps de gommage de la colle et éviter que la forme de stries de colle n'apparaisse à l'usage.

Revêtements à envers lisses	Spatule N° 1-A2 ou rouleau : dépose 250 g à 290 g/m ²
Revêtements à envers non lisses	Spatule N° 2-B1 : dépose 300 à 350g/m ² environ
Revêtements dont l'envers comporte un relief important	Spatule N° 3-B2 : dépose 400 g/m ² environ
Anciens sols PVC, sous couches d'interposition ou murs (douches intégrales en PVC)	Dépose au rouleau de 200 à 250 g/m ² . Temps de gommage entre 30 et 90 mn (et plus...) selon les conditions ambiantes et la quantité de colle déposée

Les critères de temps de gommage et de temps ouvert dépendent de la température, de l'hygrométrie ambiante, de la porosité du support, de la rugosité des matériaux et de la quantité de colle déposée.

MAROUFLAGE ET FINITION

Après la mise en place du revêtement, maroufler soigneusement toute la surface avec un rouleau lourd pour bien écraser les sillons de colle.

Les joints et arasements doivent être réalisés conformément aux notices de pose du fabricant et aux règles de l'art.

La soudure ou la vulcanisation des joints s'effectuera 24 heures après la pose.

CONSOUMATIONS

250 à 400 g/m² selon le type de revêtement et la spatule utilisée. Au rouleau la consommation est comprise entre 200 et 250 g/m².

CONSERVATION

1 an dans son emballage d'origine non ouvert entre + 10°C et + 30°C

Craint le gel. Réversible jusqu'à 0° C

Remarques :

Bien refermer les récipients après emploi. Ne pas gerber plus d'une palette sur l'autre.

NETTOYAGE

Nettoyage des outils et des taches fraîches à l'eau.
Produit sec par grattage.

CONDITIONNEMENT

Code	Gencod	Format	Palette
30615677	3549212484842	6 kg	80
30615977	3549212485856	12 kg	44
30615699	3549212484859	20 kg	32



Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

DISCLAIMER

Bostik propose cette fiche technique ("FT") à des fins descriptives et informatives uniquement. Elle ne constitue ni une garantie, ni un contrat, ni un substitut à l'avis d'un expert ou d'un professionnel. Veuillez également consulter la fiche de données de sécurité du produit local pour les considérations relatives à la santé et à la sécurité. La fiche de données de sécurité est disponible sur : <https://bostiksdcs.thewerco.com/>.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FDS sont fournies " EN L'ÉTAT " et ne sont pas garanties de quelque manière que ce soit. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur les recherches de Bostik. Les conditions et les méthodes d'utilisation des produits étant hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et tout dommage de quelque nature que ce soit pouvant résulter de l'utilisation des produits, de leurs résultats ou de la confiance accordée aux informations contenues dans ce document.

Bostik SA
420 rue d'Estienne d'Orves,
92700 Colombes, France
Phone: +33 149 007 502
www.bostik.com

SERVICE TECHNIQUE BOSTIK

Conseils +33 (0)164 42 13 36

